

INSULATION ADHESIVE WINTER (gun grade)

ENKOMPONENTNO NIZKO EKSPANDIRajočE POLIURETANSKO LEPILO ZA LEPLJENJE IZOLACIJSKIH PLOŠČ IN ZAPOLNJEVANJE ODPRtin TUDI V ZIMSKIH POGOJih



LASTNOSTI IN PREDNOSTI

- INSULATION ADHESIVE WINTER poliuretansko lepilo je namensko zasnovano za lepljenje termoizolacijskih plošč tudi v zimskih pogojih. Lahko se uporablja do temperature -10 °C, s tem da je min. temperatura doze 0 °C.
- Lepilo ima dober oprijem na EPS in XPS, ter MW izolacijske plošče in lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče, les.
- Utrjuje z zračno vlogo. Čas utrjevanja je 1,5 do 8 ur, 10 – 15 minut po nanosu pa ni več lepljivo na dotik.
- Odporno je na staranje.
- Uporablja se s pomočjo montažne pištote. Natančen nanos in hitro utrjevanje lepila omogočata hitrejšo izvedbo končnih del in bolj ekonomično porabo kot pri cementnih lepilih.
- Plast poliuretanskega lepila pod izolacijsko ploščo zagotavlja dodatno toplotno izolacijo.

Prednosti uporabe pištolske poliuretanske pene v primerjavi s peno z montažnim adapterjem:

- manjša poraba zaradi natančnejšega doziranja,
- lažje ravnanje in delo,
- nobenega odtekanja ali kapljanja iz šobe pištote,
- manj čiščenja,
- hitra menjava doz,
- hitrejše zaključevanje del.

TESTI IN CERTIFIKATI

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [very low emission]

PODROČJE UPORABE

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo je namensko zasnovano za lepljenje termoizolacijskih plošč (polistiren, kamera volna, poliuretan) na gradbene površine.

NAVODILA ZA UPORABO

Površine z večjimi neravninami je treba predhodno izravnati z grobo apneno cementno malto. V primeru točkovne izbokline na zidu to rešite z brušenjem izolacijskih plošč z notranje strani, tako da ostane zunanja površina ravna. Če ostanejo med ploščami reže, jih zapolnite s poliuretanskim lepilom. Že po dveh urah, ko poliuretansko lepilo dobi ustrezno mehansko trdnost, lahko nadaljujete s sidranjem in

nadaljnjo obdelavo izolacijskih plošč. Dodatno pritrjevanje izolacijskih plošč je odvisno od kakovosti gradbene podlage. Na podnožju zgradbe, na starih ometih, betonu in nekakovostnih ter nenosilnih podlagah je sidranje vedno potrebno. Če prva vrsta izolacijskih plošč nima opore na betonski plošči oziroma je spodnji rob fasade višje, lahko za oporo uporabite letev U-profil, ki jo mehansko pritrdimo v nosilni zid. Pri lepljenju izolacijskih plošč v slabih vremenskih razmerah, kot je veter ali dež, se mora zidarski oder primerno zaščititi. Če piha veter, je še posebno pomembna zaščita na robovih zgradbe. Lepilo nanesite na robeve plošče pa tudi po površini v obliki črke W. Minuto po nanosu na izolacijsko ploščo, le-to pritrdite na zid. Po pritrditvi plošče na zid imate max. 15 min za uravnavanje plošče, počakajte še 2 uri z nadalnjim delom da lepilo utrdi. Dodatno pritrjevanje izolacijskih plošč je odvisno od kvalitete gradbene podlage. Dozo pred uporabo z ventilom obrnjenim navzdol močno pretresite, odstranite zaščitni pokrov in jo s črnim adapterjem privijte na pištolo. Z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole nastavite želen iztok lepila. Za najboljše izkoristke vedno delajte z dozo v navpičnem položaju z ventilom obrnjenim navzdol. Pri krajsih prekinitvah dela pustite dozo privito na pištolo s tem, da privijete vijak na zadnji strani pištole. Pri daljši prekinitvi dela sveže lepilo iz pištole očistite s čistilom TKK PU FOAM CLEANER. Doza mora biti pod pritiskom in vsaj polovico polna, da ne pride do utrditve pene v pištoli. Utrjeno lepilo na šobi pištole in drugih površinah lahko odstranite samo mehansko. Površine, na katere nanašate lepilo, morajo biti čiste, brez ostankov prahu in maščob. Če ometi odstopajo od površine ali imajo slab oprijem, jih je potrebno odstraniti. V primeru padanja temperatur zaščitite površine proti zmrzali, ledu ali snegu. Pred nanosom priporočamo navlažite površin z vodo, vendar le pri temperaturah nad 0 °C. Optimalna temperatura doze pri uporabi je 20 – 25 °C. Če je doza hladnejša, jo ogrejete v topli vodi z največ 40 °C za približno 20 minut. Ena doza zadošča za pritrditev 8 - 12 m² izolacije.

TEHNIČNI PODATKI

Iznos:		60 – 80 dolžinskih metrov [750 ml]
Gostota lepila:	EN 17333-1	15–17 kg/m ³ [prosto penjeno]
Temperatura uporabe:		min. -10 °C [površina], 0 °C [doza]
Čas vezanja:	EN 17333-3	10-15 min.
Čas rezanja:	EN 17333-3	20-25 min.
Čas utrjevanja:		1,5 do 8 ur, odvisno od temperature in vlage
Temperaturna obstojnost:		od -40 °C do +90 °C
Dimenzijska stabilnost:	EN 17333-2	max. ± 5%
Navzemanje vode:	DIN 53428	max. 1 vol. %
Tlačna trdnost:	EN 17333-4	0.04 - 0.05 MPa
Natezna trdnost:	EN 17333-4	0.12 - 0.14 MPa
Raztezek pri pretrgu:	EN 17333-4	20 – 30%
Toplotna prevodnost:	EN 17333-5	0.036 W/[m K] pri 20°C
Gorilni razred:	EN 13501-1	F

PAKIRANJE

aerosol doze 750 ml

po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE

18 mesecev [od +5°C do +25°C], kratkotrajno tudi pri nižjih temperaturah [npr. transport].

Višje temperature skrajšajo čas uporabe. Doze skladiščite v pokončni legi!

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com