

FAST & EXTREME

**ЛЕПИЛО С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНА
ПЪРВОНАЧАЛНА ТОВАРОНОСИМОСТ. ЗА БЪРЗО
ЗАЛЕПВАНЕ НА ТЕЖКИ ОБЕКТИ.**

Професионално монтажно лепило от НАЙ-ВИСОК КЛАС, създадено на базата на иновативната технология POWER-BOOST [хибриден MS-полимер], с незабавна първоначална якост на залепване и изключителни механични свойства след втвърдяване.

СВОЙСТВА

- Универсално лепило с висока първоначална якост на залепване: 500 кг/м².
- За вътрешна и външна употреба.
- Отлична адхезия към: бетон, мрамор, гранит, керамика, тухла, стомана, желязо, алуминий, стъкло, PVC, полиестер, корк, ламарина, дърво и др. (не е подходящо за PE, PP, PTFE).
- Лесно екструдирание дори при ниски температури.
- Не се свлича във вертикални фуги.
- Добра адхезия върху влажни повърхности, с изключение на дърво.
- Отлични механични свойства и висока твърдост.
- Осигурява водонепропусклива и въздухонепропусклива фуга.
- Устойчиво на вибрации.
- Екологично чисто; без разтворители, изоцианати и силикон.
- Химически неутрално лепило, не поврежда повърхността.
- Не причинява корозия, предлага антикорозионна защита.
- Без мирис.
- Може да се боядисва, не се препоръчват разтворителни покрития.
- Няма обемна промяна по време на втвърдяване, няма свиване.
- Устойчиво на атмосферни влияния, UV светлина и стареене.
- Химическа устойчивост:
 - добра: вода, алифатни разтворители, минерални масла, мазнини, разредени неорганични киселини и основи;
 - слаба или липса на устойчивост: ароматни разтворители, концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди.
- Цвят: бял.

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

EMICODE EC 1 PLUS

емисии

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Залепване и сглобяване на различни, дори по-тежки материали, без допълнително закрепване.
- Еластично залепване на части от конструкции, подложени на вибрации.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясно лепило

Основа:

хибриден MS-полимер

Външен вид:

паста



Механизъм на втвърдяване:		с въздушна влажност
Плътност:		1570 ± 20 кг/м ³
Време за образуване на кожа:	23 °C / 50 % отн.влаж.	7 ± 3 мин
Време за втвърдяване:	23 °C / 50 % отн.влаж.	2–3 мм/ден
Температура на приложение:		от +5 °C до +30 °C

Втвърдено лепило

Твърдост Shore A:	ISO 868	55 ± 5
Обемна промяна:	ISO 10563	< 1,5 %
Якост на опън:	ISO 37	2,2 ± 0,3 МПа
Удължение при скъсване:	ISO 37	150 ± 50 %
Температурна устойчивост:		от -40 °C до +90 °C

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Нанесете лепилото директно от касетата.
- Повърхностите за залепване трябва да са здрави, чисти, без мазнини и прах.
- Повърхностите за залепване могат да бъдат леко влажни.
- За подобряване на адхезията към определени повърхности използвайте подходящ праймер.

Процедура за лепене:

- Нанесете лепилото на линия (трябва да има достъп до въздушна влажност).
- Поставете обекта за залепване на желаното място най-късно 5 минути след нанасяне на лепилото.
- Лепилото има добра първоначална адхезия вече 2 секунди след закрепването.
- Налагането на натоварване е възможно след 48 часа.
- Невтвърденото лепило може да се почиства с алкохол, а втвърденото лепило може да се отстрани само механично.

ОПАКОВКА

- Картуш 290 мл.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

- 15 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si