

# FAST DRY ACRYL – ЛЕК АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ



**МАСА НА БАЗАТА НА АКРИЛНА ДИСПЕРСИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И РЕМОНТИ НА ФУГИ, ПУКНАТИНИ ПО СТЕНИ, ФАСАДИ И МАЗИЛКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪРЗО ПРЕБОЯДИСВАНЕ.**

## СВОЙСТВА

- Подходяща за моментална употреба [еднокомпонентна система].
- Възможност за бързо пребоядисване [20 мин. след нанасянето на масата].
- Отлични механични характеристики, отлична адхезия към поръзови основи като бетон, пенобетон, дърво, керамични и гипсови плочки.
- Не съдържа летливи органични компоненти [VOC free].
- Нанася се лесно и се втвърдява бързо.
- Не се стича във вертикални фуги и пукнатини.
- Може да се използва и за уплътняване на влажни повърхности.
- Напълно втвърдената маса става нечувствителна към вода.
- След втвърдяването може да се боядисва с алкидни бои и бои на водна основа.
- Устойчива е на атмосферни влияния, слънчева светлина и стареене.
- Не съдържа разтворители.
- Невтвърдената маса се почиства лесно с вода.

## ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

EN 15651-1  
EMICODE EC 1+

CE  
тест за емисии

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За ремонти и запълване на пукнатини и дупки в стени и тавани.
- Запълване на разрези около декоративни елементи и лайсни.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Невтвърдена маса

Основа	акрилна дисперсия
Форма	паста
Механизъм за втвърдяване	изпаряване на влагата
Специфично тегло	$1690 \pm 20 \text{ кг/м}^3$
Време за засъхване	5-10
Температура при нанасянето	от +5 °C до +40 °C

### Втвърдена маса

Твърдост по Шор А ISO 868 70 -75

Температурна устойчивост

от -20 °C до +75 °C

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

### Подготовка на повърхността и нанасяне:

- Повърхността трябва да бъде твърда, без замърсявания, обезпрашена и обезмаслена. Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани части.
- Отрежете картиша при горния край на резбата, завинтете конуса, който се изрязва под наклон според широчината на фугата или пукнатината и нанесете уплътнител в разреза.
- При това можете да използвате шпакла. Нанесената маса се заглажда с намокрена шпакла за заглаждане. За запълване на по-големи разрези, пукнатини или кухини препоръчваме да се нанасят два слоя маса. Вторият слой се нанася след около един час.
- Инструменти за нанасяне както и остатъци от пресната смес веднага след употреба почистваме с вода.

### ОПАКОВКА

- Картуш от 300 мл.
- Мека опаковка от 600 мл.
- Варел от 200 л.

### СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

12 месеца в сухо и хладно помещение при температура между 5 °C и 30 °C, в затворена оригинална опаковка.

### ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изгответи на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com