

UNIVERSAL

GRAĐEVINSKI LEPAK ZA SVE GRAĐEVINSKE MATERIJALE

Građevinski lepak na bazi sintetičke smole sa odličnom adhezijom na većinu građevinskih materijala: beton, ciglu, drvo, staklo, keramiku, gips-karton, metal i određene vrste plastike.

SVOJSTVA

- Brzo prijanjanje.
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
- Za porozne i neporozne materijale.
- Zamenjuje ekser i šrafove.
- Lako nanošenje.
- Nakon stvrdnjavanja postiže odlična mehanička svojstva.
- UV stabilan.
- Otporan na vremenske uslove i starenje.
- Ne izaziva koroziju.
- Jaka i dugotrajna adhezija.
- Dobra sposobnost popunjavanja praznina.

PODRUČJE PRIMENE

- Koristi se za lepljenje dekorativnih panela, drvenih i metalnih elemenata, nosača kablova, podnih i zidnih pločica i završnih lajsni.
- Nije pogodno za lepljenje EPS i XPS materijala.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Baza:

sintetička smola i organski
rastvarač

Izgled:

bež pasta

Gustina:

1290 ± 60 kg/m³

Vreme formiranja kože :

23 °C / 50 % rel. vlaž

≈15 min

Vreme stvrdnjavanja:

23 °C / 50 % rel. vlaž.

približno 3 mm/dan

Temperatura primene:

od +10 °C do +30 °C

Stvrdnuta masa

Vlačna čvrstoća na smicanje [EN 205]:

4,0 MPa

Otpornost na temperaturu:

od -15 °C do +80 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoće.
- Odsecite vrh kartuše po navoju i zavrните nastavak, koji koseno isecete prema željenoj debljini nanosa.
- Nanesite lepak u tačkama ili linijama na jednu od površina, a zatim pritisnite spojene površine zajedno.
- Po potrebi, teže delove dodatno učvrstite mehanički na 24 sata.
- Svežu masu očistite alifatskim rastvaračem, a stvrdnutu mehanički. Nakon upotrebe, svežu masu i alat očistite vodom, a stvrdnutu masu vodom ili mehanički.

PAKOVANJE

- 300 ml kartuša.



SKLADIŠTENJE

- 15 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si