

UNIVERSAL

ADEZIV DE CONSTRUCȚII PENTRU TOATE MATERIALELE DE CONSTRUCȚII

Adeziv de construcții pe bază de rășină sintetică, cu aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții: beton, cărămidă, lemn, sticlă, ceramică, gips-carton, metal și anumite tipuri de materiale plastice.

PROPRIETĂȚI

- Aderență rapidă.
- Pentru utilizare la interior și exterior.
- Pentru materiale poroase și neporoase.
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.
- Ușor de aplicat.
- După întărire, obține proprietăți mecanice excelente.
- Stabil la radiații UV.
- Rezistent la intemperii și îmbătrânire.
- Nu provoacă coroziune.
- Prindere puternică și de lungă durată.
- Capacitate bună de umplere.

MOD DE UTILIZARE

- Se utilizează pentru lipirea panourilor decorative, elementelor din lemn și metal, canalelor pentru cabluri, plăcilor de pardoseală și perete, precum și a profilelor de finisaj.
- Nu este potrivit pentru lipirea EPS și XPS.

DATE TEHNICE

Masă proaspătă

Bază:	rășină sintetică și solvent organic
Aspect:	pastă bej
Greutate specifică:	1290 ± 60 kg/m ³
Timp de formare a peliculei la 23 °C / 50 % umid. rel.	≈ 15 min
Timp de întărire la 23 °C / 50 % umid. rel.	≈ 3 mm/zi
Temperatura de aplicare:	de la +10 °C la +30 °C

Masă întărită

Rezistență la forfecare la tracțiune: EN 205	4,0 MPa
Rezistență la temperatură:	de la -15 °C la +80 °C

MOD DE APLICARE

- Suprafețele trebuie să fie solide, curate și lipsite de praf și grăsimi.
- Tăiați cartușul în partea superioară, de-a lungul filetelui, și înșurubați duza, care se taie oblic în funcție de grosimea dorită a aplicării.
- Aplicați adezivul în puncte sau cordoane pe una dintre suprafețele de lipit, apoi presați suprafețele una de cealaltă.



- Dacă este necesar, fixați suplimentar mecanic piesele mai grele timp de 24 de ore.
- Curățați masa proaspătă cu un solvent alifatic, iar masa întărită mecanic. După utilizare, curățați masa proaspătă și uneltele cu apă, iar masa întărită cu apă sau mecanic.

CONȚINUT

- Cartuș de 300 ml

MOD DE DEPOZITARE

- 15 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TTK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.