

ACRYL EXTRA - АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ



**ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ, НА БАЗА НА АКРИЛНА ДИСПЕРСИЯ,
ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.**

СВОЙСТВА

- Просто и лесно нанасяне.
- Не се стича във вертикални фуги.
- Добра адхезия към поръзни материали.
- Масата може да се полага върху мокри повърхности.
- След втвърдяването може да се боядисва.
- Устойчива е на различни атмосферни влияния, слънчева светлина и стареене.
- Не съдържа разтворители.
- Невтвърдената маса се почиства лесно с вода.

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

EN 15651-1
EMICODE EC 1+
Class A+

CE
тест за емисии
тест за емисии

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Уплътняване на по-ненатоварени фуги.
- Уплътняване на фуги при вграждане на прозорци и врати, както и на връзки между плоскости от гипсокартон и бетонни елементи.
- Ремонт и запълване на пукнатини в гипс и по стени, за довършителни фуги между рафтове и стени, както и на кутии за щори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невтвърдена маса

Основа	акрилна дисперсия
Форма	паста
Механизъм на втвърдяване	изпаряване на вода
Специфично тегло	$1679 \pm 30 \text{ kg/m}^3$
Време за засъхване	10-15 мин. на повърхността
Температура за полагане	от +5 °C до +40 °C

Втвърдена маса

Твърдост по Шор A	ISO 868	40-45
Промяна на обема	ISO 10563	17 ± 1%

Температурна устойчивост

от -20 °C до +75 °C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уплътняваната повърхност трябва да бъде твърда, чиста, обезпрашена и обезмаслена. Отстраняваме всички хлабави и недобре свързани части. TKK SEAL ACRYL EXTRA може да се нанася върху влажна основа.

Подготовка на фугата и флакона:

- Адхезията може да се подобри, като се използва грунд, изготвен от уплътнителна маса TKK SEAL ACRYL EXTRA и вода в съотношение 1 : 3. Навлажнете повърхността с четка или парцал и я оставете за няколко минути.
- Отрежете върха на флакона над резбата, завинтете дозатора, отрежете го под наклон според ширината на свързване, или фугата и поставете флакона в пистолета. При прекъсване на работата, както и при смяна на флакона освободете ръчката на ръчния пистолет и издърпайте спусъка назад. Уплътнителната маса трябва да се нанася колкото може по-равномерно. За нанасяне на масата може да се използва шпакла.
- Накрая използвайте инструмент за заглаждане – инструмент за заглаждане TKK или пръст, потопен във вода, за да изравнят уплътнителя, преди да започне да се образува кора. Много е важно уплътнителят да се притисне добре към повърхността, която трябва да се уплътни.
- Почистете невтвърдената маса и инструментите след употреба с вода. Втвърдената маса може да бъде отстранена с механични средства.

Дълбочина на фугата [мм]	Широчина на фугата [мм]				
	4	6	8	10	12
4		18,7	12,5	9,3	
6			8,3	6,2	5,0
8				4,7	3,7
10					3,0

Таблицата показва колко линейни метра фуга могат да се запълнят с един картуш от 300 мл според ширината и дълбината на нанасяне на уплътнителната маса.

ОПАКОВКА

- Картуш 300 мл.
- Мека опаковка 600 мл, 400 мл.
- Варел 200 л.
- Възможни са и други опаковки по договаряне.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

24 месеца в сухо помещение при температура между 5 °C и 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изгответи на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.

