

FAST & EXTREME

ADEZIV CU FIXARE ÎNȚĂLĂ EXTREM DE PUTERNICĂ PENTRU LIPIREA RAPIDĂ A OBIECTELOR GRELE

Adeziv profesional de montaj, de calitate superioară, realizat pe baza tehnologiei inovatoare power-boost, cu forță de lipire inițială imediată și proprietăți mecanice excepționale după întărire.

PROPRIETĂȚI

- Adeziv universal cu rezistență inițială foarte mare: 500 kg/m².
- Pentru utilizare la interior și exterior.
- Aderență excelentă pe: beton, marmură, granit, ceramică, cărămidă, oțel, fier, aluminiu, sticlă, pvc, poliester, plută, tablă, lemn etc. (nu este potrivit pentru pe, pp, ptfe).
- Extrudare bună chiar și la temperaturi scăzute.
- Nu curge în rosturi verticale.
- Aderență bună pe suprafețe umede, cu excepția lemnului.
- Proprietăți mecanice excelente și duritate ridicată.
- Realizează o îmbinare etanșă la apă și aer.
- Rezistent la vibrații.
- Ecologic; fără solvenți, izocianati și silicon.
- Adeziv chimic neutru, nu deteriorează suprafața.
- Nu provoacă coroziune, oferă protecție anticorozivă.
- Inodor.
- Poate fi vopsit; nu sunt recomandate acoperirile pe bază de solvenți.
- Fără modificări de volum în timpul întăririi, fără contracție.
- Rezistent la intemperii, radiații uv și îmbătrânire.
- Rezistență chimică
 - bună la: apă, solvenți alifatici, uleiuri minerale, grăsimi, acizi și baze anorganice diluate
 - rezistență slabă sau inexistentă la: solvenți aromatici, acizi concentrați și hidrocarburi clorurate.
- Culoare: alb.

TESTE ȘI CERTIFICĂRI

EMICODE EC 1 PLUS – emisii

MOD DE UTILIZARE

- Lipirea și asamblarea diverselor materiale, inclusiv a celor mai grele, fără fixare suplimentară.
- Lipire elastică a componentelor structurilor supuse vibrațiilor.



DATE TEHNICE

Adeziv proaspăt

Bază:	polimer hibrid MS
Aspect:	pastă
Mecanism de întărire:	cu umiditatea din aer
Greutate specifică:	1570 ± 20 kg/m ³
Timp de formare a peliculei:	23 °C / 50 % umid. rel. 7 ± 3 min
Viteză de întărire:	23 °C / 50 % umid. rel. 2–3 mm/zi
Temperatura de aplicare:	de la +5 °C la +30 °C

Adeziv întărit

Duritate Shore A	ISO 868	55 ± 5
Pierdere de volum	ISO 10563	< 1,5 %
Rezistență la tracțiune	ISO 37	2,2 ± 0,3 MPa
Alungire la rupere	ISO 37	150 ± 50 %
Rezistență la temperatură:		de la -40 °C la +90 °C

MOD DE APLICARE

- Aplicați adezivul direct din cartuș.
- Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie solide, curate, degresate și lipsite de praf.
- Suprafețele de lipit pot fi ușor umede.
- Pentru îmbunătățirea aderenței pe anumite suprafețe, aplicați un primer corespunzător.
- Procedura de lipire:
- Aplicați adezivul în cordon [trebuie asigurat accesul umidității din aer].
- Poziționați obiectul care urmează a fi lipit în locul dorit cel târziu la 5 minute după aplicarea adezivului.
- Adezivul prezintă o aderență inițială foarte bună încă de la 2 secunde după fixare. Încărcarea este posibilă după 48 de ore.
- Adezivul neîntărit poate fi curățat cu alcool, iar adezivul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

CONȚINUT

- Cartuș de 290 ml.

MOD DE DEPOZITARE

- 15 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TTK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si