

PU D4

D4 ВОДОУСТОЙЧИВО ЛЕПИЛО

D4 водоустойчиво полиуретаново лепило с висока крайна якост на залепване и отлична адхезия към различни видове дърво, метал и други строителни материали.

СВОЙСТВА

- Водоустойчиво по D4 и устойчиво на температури от -40 °C до +110 °C.
- Бързо залепване.
- Бързо втвърдяване.
- Висока крайна якост на залепване.
- Лесно нанасяне.
- Леко се раздува по време на втвърдяване.
- Устойчиво на вода, химикали, атмосферни условия и стареене.
- След втвърдяване може да се боядисва и шлайфа.
- Не съдържа разтворители.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За залепване на дървени части, когато се изисква бързо втвърдяване и бързо натоварване с механична сила.
- За залепване на ъгли на прозорци и врати, декоративни лайсни, ламинирани подове, различни табели и плоскости.
- Особено подходящо лепило за вградени части, които трябва да бъдат механично устойчиви или предназначени за външна употреба.

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

Класификация на неструктурни лепила за дърво и дървени изделия: EN 204 D4 (дърво-дърво)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа:	полиуретан
Външен вид:	паста
Механизъм на втвърдяване:	с въздушна влажност
Плътност:	1500 ± 20 кг/м ³
Време за образуване на кожа:	23 °C / 50 % отн.влаж. ≈ 8 мин.
Температура на приложение:	от +5 °C до +35 °C

Втвърдена маса

Якост на опън при топлин:	DIN EN 14257 (WATT 91) ≈ 7,6 MPa
Температурна устойчивост:	от -40 °C до +110 °C

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхностите трябва да са здрави, чисти и без прах и мазнини.
- Отрежете касетата и завийте накрайника, който е косо отрязан според необходимата дебелина на слоя.
- Нанесете лепилото върху една от повърхностите, изчакайте 2 минути и след това съединете двете части.
- Ако лепите непорьозни материали с влажност <8 %, лепилото трябва леко да се напръска, за да се постигне пълно втвърдяване.



- Въпреки високата вискозитет, препоръчваме допълнително механично закрепване на елементите за залепване.
- За оптимални резултати е много важно слоят лепило между двата елемента да бъде много тънък.
- Алуминий, мед, месинг или прахово боядисани основи могат да се лепят само ако са предварително химически обработени.

ОПАКОВКА

- Картуш 300 мл.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

- 18 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.