

QUICK & STRONG

LIPIRE PUTERNICĂ ȘI RAPIDĂ CU PRIZĂ INIȚIALĂ RIDICATĂ

Adeziv elastic pe bază de polimer hibrid, cu rezistență inițială mare la lipire și aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții. Înlocuiește fixarea mecanică și reprezintă soluția ideală pentru lipirea pieselor grele.

PROPRIETĂȚI

- Ideal pentru lipirea pieselor grele.
- Rezistență finală mare la lipire: 350 kg/10 cm².
- Aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții și metalelor – beton, cărămidă, lemn, aluminiu, fier, oțel inoxidabil, cupru și diverse tipuri de plastic.
- Aderență excelentă chiar și pe suprafețe umede
- Extrudare bună chiar și la temperaturi scăzute.
- Nu alunecă în rosturi verticale.
- Con tracție la întărire mai mică de 1,5 %.
- Chimic neutru și inodor.
- Ecologic; fără solvenți, izocianați și silicon.
- Poate fi vopsit cu majoritatea vopselelor și lacurilor pe bază de epoxid, poliuretan și apă.
- Rezistent la condiții atmosferice, radiații UV și îmbătrânire.
- Nu provoacă coroziune.
- REZISTENȚĂ CHIMICĂ
 - bună la: apă, solvenți alifatici, uleiuri minerale, grăsimi, acizi și baze anorganice diluate
 - rezistență slabă sau inexistentă la: solvenți aromatici, acizi concentrați și hidrocarburi clorurate
- Culoare: alb.

TESTE ȘI CERTIFICĂRI

- Adecvat pentru contact cu alimentele.
- GEV EMICODE EC 1 PLUS.

MOD DE UTILIZARE

- Lipirea treptelor de scară, rafturilor, profilelor din lemn, profilelor de colț, plăcilor ceramice, oglinzilor și panourilor.
- Umplerea fisurilor și a golurilor.
- Diverse aplicații casnice, inclusiv în bucătării și băi.
- Lipire în construcții, industria auto, inginerie mecanică, construcții navale și fabricarea containerelor.



DATE TEHNICE

Masă proaspătă

Bază:		polimer hibrid MS
Aspect:		pastă
Mecanism de întărire:		cu umiditatea din aer
Greutate specifică:		1500 ± 30 kg/m ³
Timp de formare a peliculei la	23 °C / 50 % umid. rel.	10 ± 5 min
Viteză de întărire la	23 °C / 50 % umid. rel.	2–3 mm/zi
Temperatura de aplicare:		de la +5 °C la +30 °C

Masă întărită

Duritate Shore A:	ISO 886	55 ± 5
Modificare de volum:	ISO 10563	< 1,5 %
Rezistență la tracțiune:	ISO 8339	1,5 ± 0,3 MPa
Alungire la rupere:	ISO 8339	150 % ± 30 %
Rezistență la tracțiune:	ISO 37	2,0 ± 0,5 MPa
Alungire la rupere:	ISO 37	150 ± 50 %
Rezistență la temperatură:		de la -40 °C la +90 °C

MOD DE APLICARE

- Suprafețele trebuie să fie solide, curate și lipsite de praf și grăsimi.
- Tăiați cartușul pe filet, înșurubați duza în formă de V furnizată și introduceți cartușul în pistol.
- Aplicați adezivul ținând pistolul vertical pe suprafață, pentru a obține o aplicare triunghiulară a adezivului.
- Aplicați adezivul pe una dintre suprafețele de lipit, în cordoane orizontale (lățimea cordonului aprox. 8–10 mm).
- După aplicarea adezivului, îmbinați cele două suprafețe.
- Pentru lipirea pieselor mai grele, se recomandă fixare suplimentară.
- Etanșantul proaspăt și uneltele pot fi curățate cu agentul de curățare pentru unelte TKK CLEAN PROTECT. Etanșantul întărit trebuie îndepărtat mai întâi mecanic, apoi cu un agent pentru îndepărtarea siliconului întărit – TKK CLEAN PROTECT Silicone Remover sau TKK CLEAN PROTECT Universal Cleaner.

CONȚINUT

- Cartuș de 290 ml.

MOD DE DEPOZITARE

- 15 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TKK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si