



GLASS EXPERT

## SEAL PU L-X6\_P-X6

### TESNILNE MASE ZA IZDELAVO TERMOIZOLACIJSKEGA STEKLA

Visokokvalitetna elastična dvokomponentna poliuretanska tesnilna masa za izdelovanje termoizolacijskega stekla.

#### LASTNOSTI

- Odlična oprijemljivost na čiste površine kot so steklo, aluminij, nerjavno steklo in hibridne distančnike.
- Primerna za robotsko nanašanje
- Masa ne zateka pri vertikalnem nanašanju
- Nizka paropropustnost
- Nizka plinopropustnost
- Kompatibilna z TKK materiali, ki se uporabljo za izdelavo termoizolacijskega sredstva.
- Ne vsebuje topil
- Barva: črna

#### TESTI IN CERTIFIKATI

IFT certifikat po standardu EN 1279: 2018

- del 2 [dolgotrajna preskusna metoda v skladu z EN 1279-2:2018-07]
- del 3 [dolgotrajna preskusna metoda v skladu z EN 1279-3:2018-07]
- del 4 [Zahteve standarda 1279-4:2018-07 poglavja: 5.3, 5.5.2 in 5.5.3]
- del 4 [Zahteve standarda 1279-4:2018-07 rosenje komponent med stekli termoizolacijskega stekla]
- del 6 [določitev indeksa penetracije vlage  $I_{av}$  ]

#### PODROČJE UPORABE

- Sekundarna tesnilna masa za tesnjenje termoizolacijskega stekla.
- Primerna za proizvodnjo dvo- ali večslojnih termoizolacijskih stekel
- Vedno uporabiti v kombinaciji s primarno tesnilno maso TKK GE BUTMELT

#### TEHNIČNI PODATKI

##### Sveža masa

Osnova:

Hidroksil- Terminirani polibutadien HTPB

Videz:

A komp. bez pasta, B komp. : črna tekočina ali pasta

Mehanizem utrjevanja:

dvokomponentna tesnilna masa

Specifična teža:

A komp.  $1,78 \pm 0,04$  kg/l

Čas vezanja :

B komp.  $1,10 \pm 0,03$  kg/l [tekoča] ;  $1,24 \pm 0,03$  kg/l [pasta]

Čas formiranja kožice:

>30 min [odvisno od temperature]

Volumsko razmerje mešanja:

120-240 min [odvisno od temperature]

Utežno razmerje mešanja:

10 A : 1B

100 : 6,2 [tekoča B komponenta]

100 : 7,0 [pastozna B komponenta]

##### Utrjena masa

Trdota Shore-A (ISO 886):

>30 , 4h

>40 , 24h

>60-65, 28 dni

Natezna trdnost [EN 1279-4:2018]:

>0,6 MPa

Vsebnost hlapnih snovi [EN 1279-6:2018] <1%

Paropropustnost [EN 1279-4:2018]:  $\leq 2,7$  [g H<sub>2</sub>O]/m<sup>2</sup>\*24h

Plinopropusnost [EN 1279-4:2018] ≤0,64 [g H<sub>2</sub>O]/m<sup>2</sup>\*h  
Temperaturna nanašanja: od +15 °C do +30 °C

Vrednosti se lahko spreminja glede na temperaturo, vlogo in tip lepljene podlage.

## NAVODILA ZA UPORABO

Da dosežemo dobro oprjemljivost, morajo biti steklo in distančniki čisti, suhi, nemastni in brez prahu. Idealna delovna temperatura je +15 °C do + 30 °C. Nižja kot je temperatura višja je viskoznost materiala in če želimo enak iznos na pištoli je potrebno v ta namen dvigniti pritisk na črpalki. Obraten proces je pri višjih temperaturah nad 30 °C. Priprava mešanice: Če uporabljamo avtomatski način mešanja, moramo zagotoviti pravilno razmerje mešanja. Volumsko razmerje je 10 : 1, maksimalno dovoljeno volumsko odstopanje pa je ±10%. Višek trdilca bo upočasnil začetno utrjevanje, končna trdota pa bo višja. Manjko trdilca bo upočasnil utrjevanje, končne lastnosti pa bodo slabše. Vmešano maso moramo uporabiti v času, ki je krajiš od časa vezanja. Hitrost utrjevanja je prav tako odvisna od temperature, tj temperature prostora v katerem izdelujemo in skladiščimo izdelana termoizolacijska stekla. Pri +10 °C se utrjevanje podaljša za dvakrat , pri 30 °C se čas obdelavnosti skrajša za polovico.

## PAKIRANJE

- 200L sod A komponenta
- 200L ali 20L sodček B komponenta- trdilec

## SKLADIŠČENJE

6 mesecev v suhem, hladnem prostoru pri temperaturi od 15°C do 25°C, v originalno zaprti embalaži. Pri skladiščenju pod 15°C je treba maso 2 dni pred uporabo stabilizirati na temperaturo proizvodnje. Skladiščenje pri T>30°C povzroča padec viskoznosti in posledično tečenje mase. NE SME SE SKLADIŠČITI NA SONCU.

## ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnjem zastopniku TKK.

## OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com