

FAST & EXTREME

ЛЕПИЛО СО ЕКСТРЕМНО ПОЧЕТНО ПРИЛЕПУВАЊЕ ЗА БРЗО ЛЕПЕЊЕ НА ТЕШКИ ПРЕДМЕТИ

Професионално монтажно лепило со врвен квалитет, развиено врз основа на иновативната POWER-BOOST технологија, кое обезбедува моментална почетна јачина на лепење и исклучителни механички својства по стврднувањето.

СВОЈСТВА

- Универзално лепило со висока почетна јачина на лепење: 500 kg/m².
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Одлична адхезија на: бетон, мермер, гранит, керамика, тула, челик, железо, алуминиум, стакло, PVC, полиестер, плута, лим, дрво итн. (не е погодно за PE, PP, PTFE).
- Добра екструдирбилност дури и при ниски температури.
- Не се слева во вертикални споеви.
- Добра адхезија на влажни површини, освен дрво.
- Одлични механички својства и висока тврдина.
- Обезбедува водонепропустлив и херметички спој.
- Отпорно на вибрации.
- Еколошки прифатливо; без растворувачи, изоцијанати и силикони.
- Хемиски неутрално лепило, не ја оштетува површината.
- Не предизвикува корозија, обезбедува антикорозивна заштита.
- Без мирис.
- Може да се пребојува; не се препорачуваат премази на база на растворувачи.
- Без промена на волуменот за време на стврднувањето, без собирање.
- Отпорно на атмосферски влијанија, УВ зрачење и стареење.
- Хемиска отпорност:
 - добра: вода, алифатски растворувачи, минерални масла, масти, разредени неоргански киселини и бази;
 - слаба или без отпорност на: ароматски растворувачи, концентрирани киселини и хлорирани јаглеводороди.
- Боја: бела.



ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

EMICODE EC 1 PLUS

емисии

УПОТРЕБА

- Лепење и монтажа на различни, вклучително и потешки материјали, без дополнително прицврстување.
- Еластично лепење на делови од конструкции изложени на вибрации.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежо лепило

Основа:

Изглед:

Механизам на стврднување:

Специфична густина:

хибриден MS-полимер

паста

со влажност од воздухот

1610 ± 20 kg/m³

Време на формирање кожа:	23 °C / 50 % рел. влаж.	7 ± 3 мин.
Брзина на стврднување:	23 °C / 50 % рел. влаж.	2–3 mm/ден
Температура на нанесување:		од +5 °C до +30 °C

Стврднато лепило

Тврдина Shore A:	ISO 868	55 ± 5
Губење на волумен:	ISO 10563	< 1,5 %
Јачина на истегнување:	ISO 37	2,2 ± 0,3 МПа
Издолжување при кинење:	ISO 37	150 ± 50 %
Отпорност на температура:		од -40 °C до +90 °C

ПРИМЕНА

- Нанесете го лепилото директно од кертрицот.
- Површините што се лепат мора да бидат цврсти, чисти, без маснотии и прашина.
- Површините што се лепат може да бидат малку влажни.
- За подобрување на адхезијата на одредени површини, нанесете соодветен прајмер.

Постапка за лепење:

- Нанесете го лепилото во линија (мора да се обезбеди пристап на воздух/влажност).
- Поставете го предметот што се лепи на саканото место најдоцна 5 минути по нанесувањето на лепилото.
- Лепилото има добра почетна адхезија веќе 2 секунди по спојувањето. Оптоварување е можно по 48 часа.
- Нестврднатото лепило може да се исчисти со алкохол, а стврднатото лепило може да се отстрани само механички.

ПАКУВАЊЕ

- Кертриц од 290 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

- 15 месеци на суво и ладно место, на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното, неотворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.