



BITUMEN

СВОЙСТВА

- Битумна паста облагородена с полимер в органичен разтворител
- Съдържа неорганични заряд и микровлакна
- По време на втвърдяването разтворителят изпарява и получаваме водонепропускателна мембрана
- В пресно състояние не трябва да има контакт с EPS ili XPS
- Може да се нанася върху битум, бетон, дърво, метал, PVC
- Разход 2 kg/m² (за един слой)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За уплътняване на строителни детайли (подова и вертикална хидроизолация, подстената на фасадата, балкон, тераса, плосък покрив)
- За санация на битумни покривни покрития
- Антикорозионна защита на метални повърхности
- За уплътняване и залепване в тоалетите

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Пресна смес


Основа	полимерно модифициран битум в органичен разтворител		
Вид	паста		
Цвят	черен		
Механизъм на втвърдяване	изпаряване на разтворител		
Съдържание битумно свързващо вещество (DIN 53215)	≥ 40%		
Специфично тегло	1100 ± 10 kg/m3		
Време за създаване на коричка	23°C/50% отн. влаж.	≈ 30 min.	
Време за втвърдяване	23°C/50% отн. влаж.	2 mm/ден	
Температура нпри нанасяне	+5°C до +30°C		

Втвърдена смес

Водоуплътнителност	EN 15820	≥10 kPa
Промяна на обем	ISO 10563	≈ 25 %
Точка на смекчаване по РК	EN 1427	≥ 120°C
Температурна стабилност	EN 1110, EN 1109	от -20°C до 100°C

HYDROBLOCKER BITUMEN

е еднокомпонентна хидроизолационна паста на битумна база за вграждане по студена процедура.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Преди употреба паста трябва добре да се разбърка. За да можете по-лесно да я разбърквате и нанасяте, препоръчваме паста преди нанасянето да бъде съхранявана при стаена температура почти 24 часа. Повърхност върху която се нанася трябва да е суха, чиста и яка. Паста се вгражда в два или три еднакви слоя с лопатка или с мистрия, а върху неравни повърхности може и с твърда четка.

За изпълнение на добра хидроизолация необходими са два или три слоя с междувременно армиране. В първият, още пресен слой, се втиска армирана мрежа на квадратите с размер 3 mm. Когато е предходен слой напълно сух и втвърден (от 24 до 48 часа), може да се продължи с нанасянето на следващия слой. Инструментите веднага след употреба почистваме с препарат за почистване, напр. **TEKAFIN CLEANER** или с бензин.

На месатта на които хидроизолацията е изложена на пряка слънчева светлина, необходимо е да се премаже със защитно покритие **UV PROTECTION**.

ОПАКОВКА

5 kg метална кофа

Други опаковки възможни чрез договаряне.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в сух, покрит простор защитен от слънчева светлина, при температури между + 5°C и + 30°C и в оригинално затворена опаковка.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ

Всички информации за безопасно поведение, здраве, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.