

UV PROTECTION

Zaščitni reflektivni premaz za bitumensko membrano

OPIS IN PODROČJE UPORABE

HydroBlocker UV PROTECTION je enokomponentni reflektivni premaz za zaščito bitumenske vodotesne membrane HydroBlocker BITUMEN pred UV žarki. Pripravljen je na osnovi s polimeri modificiranega bitumna v organskem topilu in dodatkom aluminijaste paste. Z uporabo zaščitnega premaza bitumenski membrani podaljšamo življenjsko dobo.

HydroBlocker UV PROTECTION uporabljamo:

- za zaščito bitumenske hidroizolacije na nepohodnih ravnih strehah, ki so izpostavljene UV svetlobi,
- kot zaključni premaz bitumenskih kritin brez škrljevega posipa,
- kot antikorozijski premaz na pločevinastih strehah.



HydroBlocker UV PROTECTION odbija sončno svetlobo in ščiti premazano površino pred segrevanjem in staranjem. Je za uporabo pripravljen izdelek in se hitro suši.

Opozorilo:

- Svež proizvod ne sme priti v stik z EPS in XPS, ker ju raztaplja.
- Če bomo uporabili HydroBlocker UV PROTECTION za zaščito bitumenske kritine [kanadska tegola], mora biti pred nanosom odstranjena/odžagana ločilna PE folija.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

PODATKI ZA SVEŽ PREMAZ	
Lastnost	Deklarirana vrednost
Kemijska osnova	S polimeri modificiran bitumen v organskem topilu z dodanim aluminijastim pigmentom
Barva in izgled	Srebrna pasta
Mehanizem utrjevanja	Izhlapovanje topila
Vsebnost suhe snovi [SIST EN 13358]	≥ 47,5 %
Optimalna temperatura nanašanja	od +5 °C do +30 °C

PODATKI ZA UTRJEN PREMAZ	
Lastnost	Deklarirana vrednost
Točka zmečičišča [SIST EN 1427]	≥ 120 °C
Temperaturna obstojnost	-20 °C do +100 °C
- Odpornost proti mrazu [SIST EN 1109]	
- Odpornost proti toploti [SIST EN 1110]	

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašanje [vgrajevanje] premaza

Pred uporabo proizvod dobro premešamo in homogeniziramo, da dobimo gladko pasto. Zaradi lažjega mešanja in nanašanja priporočamo, da je pasta vsaj 24 ur pred uporabo skladiščena pri sobni temperaturi.

Pasto nanašamo na suho, čvrsto in čisto površino. Nanašamo v najmanj dveh slojih s pomočjo ščetke ali valjčka.

Drugi sloj nanese, ko je prvi sloj popolnoma suh in utrjen [približno po 24 do 48 urah].

Čiščenje orodja in delovnih pripomočkov

Vsa orodja in delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito očistiti s čistilom TKK CLEAN PROTECT Breake Cleaner ali čistilnim bencinom [white spirit].

PORABA

ca. 500 g / m² za dva sloja

PAKIRANJE

- Kovinska vedra 5 kg
- Drugačna pakiranja so možna po dogovoru.

SKLADIŠČENJE

- HydroBlocker UV PROTECTION je vnetljiv izdelek, zato ga moramo shranjevati v skladiščih, ki ustrezajo predpisom za skladiščenje vnetljivih snovi. Proizvod skladiščimo v originalno zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru pri temperaturah od +5 °C do +30 °C. Zaščitimo ga pred poškodbami, izvori vžiga, toplote in isker ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu s HydroBlocker UV PROTECTION nosimo zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščito za dihala. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com