



SIGILLANTE PLASTO-ELASTICO A BASE DI DISPERSIONE ACRILICA CHE CREA UNA SUPERFICIE DALL'ASPETTO GREZZO. INDICATO PER LE RIPARAZIONI E IL RIEMPIMENTO DI FESSURE NELLE PARETI, FACCIATE ED INTONACHI PRIMA DELLA TINTEGGIATURA.

PROPRIETÀ

- Facile da applicare.
- Non cola dai giunti verticali.
- Buona presa su materiali porosi.
- Applicabile anche su superfici umide.
- Ad essiccazione avvenuta non è più sensibile all'acqua.
- Sovraverniciabile una volta essiccato.
- Resistente a diverse sollecitazioni atmosferiche, alla luce solare e all'invecchiamento.
- Privo di composti organici volatili (VOC free).
- Il sigillante fresco si pulisce facilmente con acqua.

TEST E CERTIFICATI

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

test sulle emissioni

CAMPI D'IMPIEGO

- Per le riparazioni e il riempimento di fessure nelle pareti, facciate ed intonachi prima della tinteggiatura.
- Per il riempimento e la sigillatura dei materiali edili porosi (calcestruzzo, laterizio, legno, calcestruzzo cellulare ecc.).

DATI TECNICI

Sigillante fresco

Base

dispersione acrilica

Forma

pasta

Modalità di essiccazione

con l'evaporazione dell'acqua

Peso specifico

1740± 30 kg/m³

Tempo di reticolazione superf.

23 °C/50 % umid. rel.

20-25 min.

Temperatura di applicazione

da +5 °C a +40 °C

Sigillante essiccato

Durezza Shore A	ISO 868	20-25
Resistenza alla temperatura		da -20 °C a +75 °C
Variazione di volume	ISO 10563	14 ± 1 %

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione della superficie:

La superficie da sigillare deve essere solida e pulita senza residui di polvere o grasso. Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti. . TKK SEAL PLASTER EFFECT si applica anche su superfici umide.

Preparazione del giunto e della cartuccia:

- È possibile migliorare l'aderenza con l'applicazione del primer che si prepara diluendo il sigillante TKK SEAL PLASTER EFFECT con acqua in proporzione 1 : 3. Inumidire la superficie applicando il primer con pennello o panno ed attendere alcuni minuti.
- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare la punta in base allo spessore del giunto ed infine inserirla nella pistola. A interruzione del lavoro o al cambio cartuccia rilassare la leva della pistola e tirare indietro il pistone. L'applicazione deve essere il più possibile uniforme. Se necessario servirsi della spatola durante l'applicazione.
- Infine, prima che venga a crearsi la reticola, livellare il sigillante con la spatola TKK o con un dito, previamente bagnato nell' acqua. Importante: premere bene il sigillante sulla superficie da sigillare.
- Dopo l'utilizzo pulire con attenzione il sigillante fresco e gli attrezzi da lavoro con acqua. Il sigillante indurito può essere tolto solo meccanicamente.

CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 300 ml.
- Sacchetto da 600 ml, 400 ml.
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

STOCCAGGIO

12 mesi in luogo asciutto a temperatura tra +5 °C e +25 °C, nell'imballaggio originale intatto.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com