

TRANSPARENT

LEPILO ZA NEVIDNO ELASTIČNO LEPLJENJE

Profesionalno, vrhunsko 100-odstotno prozorno elastično lepilo, ustvarjeno na podlagi inovativne power-boost tehnologije, primerno za izdelavo nevidnih spojev med različnimi materiali.

LASTNOSTI

- Prozorno elastično lepilo.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odlična oprijemljivost na: beton, marmor, keramiko, porcelan, steklo, PVC, poliester, pluto, aluminij, pločevino, les ... [ni primerno za PE, PP, PTFE].
- Dobra iztisljivost tudi pri nizkih temperaturah.
- Ne polzi v navpičnih stikih.
- Izjemne mehanske lastnosti.
- Okolju prijazno; brez topil, izocianatov in silikonov.
- Kemično nevtravno lepilo, ne poškoduje površine.
- Ne povzroča korozije.
- Brez vonja.
- Možno prebarvati; premazi na osnovi topil niso priporočljivi.
- Med strjevanjem ne spreminja volumna, brez skrčenja.
- Odporno na vremenske vplive, UV-svetlobo in staranje.
- Kemična odpornost:
 - dobra: voda, alifatska topila, mineralna olja, masti, razredčene anorganske kisline in baze;
 - slaba ali brez odpornosti: aromatska topila, koncentrirane kisline in klorirani ogljikovodiki.
- Barva: prozorna.

PODROČJE UPORABE

- Lepljenje in spajanje različnih materialov ter izdelava nevidnih spojev.
- Elastično lepljenje delov konstrukcij, izpostavljenih vibracijam.
- Nevidno lepljenje stekla in drugih prozornih ter polprozornih materialov.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:		hibrid SMP polimer
Izgled:		pasta
Mehanizem utrjevanja:		z zračno vlago
Gostota:		1040 ± 10 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23 °C/50 % rel. vlaga.	3-10 min.
Čas utrjevanja:	23 °C/50 % rel. vlaga.	2-3 mm/dan
Temperatura nanašanja		od +5 °C do +30 °C

Utrjena masa

Trdota Shore A:	ISO 868	35-40
Izguba volumna:	ISO 10563	< 1,0 %
Natezna trdnost:	ISO 37	2,0- 3,0 MPa
Raztezek pri pretrgu:	ISO 37	200-300 %
Temperaturna odpornost:		od -40 °C do +90 °C



NAVODILA ZA UPORABO

- Lepilo nanašajte neposredno iz kartuše.
- Površine, ki jih želite zlepit, morajo biti trdne, čiste, razmaščene in brez prahu.
- Za izboljšanje oprijema na določenih površinah uporabite ustrezen premaz [primer].

Postopek lepljenja:

- Lepilo nanesite po celotni površini ali ob robu površine, ki ni vidna ali bo pokrita.
- Predmet, ki ga lepите, namestite na želeno mesto najkasneje 10 minut po nanosu lepila.
- Pri lepljenju težjih predmetov uporabite dodatno mehansko pritrditev, dokler lepilo ne strdi [2–3 mm/dan pri 23 °C in 50 % vlažnosti].
- Obremenjevanje je možno po 48 urah.
- Neutrjeno lepilo lahko očistite z alkoholom, utrjeno lepilo pa je mogoče odstraniti le mehansko.

PAKIRANJE

- 290 ml kartuša.

SKLADIŠČENJE

15 mesecev v suhem in hladnem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalni, neodprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremini ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.