

FAST & EXTREME

LEPAK SA EKSTREMNOM POČETNOM PRIONLJIVOŠĆU ZA BRZO LEPLJENJE TEŽIH OBJEKATA

Profesionalni montažni lepak vrhunskog kvaliteta, zasnovan na inovativnoj power-boost tehnologiji, sa visokom početnom prionljivošću i izuzetnim mehaničkim svojstvima nakon očvršćavanja.

SVOJSTVA

- Univerzalni lepak sa visokom početnom prionljivošću: 500 kg/m².
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
- Izvrsna prionljivost na: beton, mermer, granit, keramiku, ciglu, čelik, gvožđe, aluminijum, staklo, PVC, poliestar, pluto, lim, drvo itd. [nije pogodno za PE, PP, PTFE].
- Dobar izlaz čak i pri niskim temperaturama.
- Ne klizi u vertikalnim spojevima.
- Dobra prionljivost na vlažnim površinama, osim na drvetu.
- Izvrsna mehanička svojstva i visoka tvrdoća.
- Obezbeđuje vodootporan i vazduhotporan spoj.
- Otporan na vibracije.
- Ekološki prihvatljiv; bez rastvarača, izocijanata i silikona.
- Hemijski neutralan lepak, ne oštećuje površinu.
- Ne izaziva koroziju, pruža zaštitu od korozije.
- Bez mirisa.
- Može se prefarbati; boje na bazi rastvarača se ne preporučuju.
- Bez promene zapremine tokom očvršćavanja, bez skupljanja.
- Otporan na vremenske uticaje, UV-zračenje i starenje.
- Hemijska otpornost:
dobra: voda, alifatski rastvarači, mineralna ulja, masti, razblažene neorganske kiseline i baze;
loša ili nikakva: aromatski rastvarači, koncentrovane kiseline i halogenisani ugljovodonici.
- Boja: bela

TESTOVI I SERTIFIKATI

EMICODE EC 1 PLUS –

emisije

PODRUČJE PRIMENE

- Lepljenje i montaža različitih, čak i težih materijala, bez dodatnog pričvršćivanja.
- Elastično lepljenje delova konstrukcija podložnih vibracijama.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova:

Izgled:

Mehanizam očvršćavanja:

Gustoća:

Vreme formiranja kože:

Vreme očvršćavanja:

Temperatura primene:

hibridni MS-polimer

pasta

vlažnost vazduha

1570 ± 20 kg/m³

7 ± 3 min

2–3 mm/dan

od +5 °C do +30 °C



Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A:	ISO 868	55 ± 5
Smanjenje volumena:	ISO 10563	< 1,5 %
Vučna čvrstoća:	ISO 37	2,2 ± 0,3 MPa
Istezanje pri lomu:	ISO 37	150 ± 50 %
Otpornost na temperaturu:		od -40 °C do +90 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Lepak nanesite direktno iz kartuše.
- Površine koje se lepe moraju biti čvrste, čiste, bez masnoće i prašine.
- Površine mogu biti blago vlažne.
- Za poboljšanje prionljivosti na određenim površinama, nanesite odgovarajući primer.

Postupak lepljenja:

- Nanesite lepak u liniju (omogućite pristup vlažnosti vazduha).
- Objekat koji se lepi postavite na željeno mesto najkasnije 5 minuta nakon nanošenja lepka.
- Lepak ima dobru početnu prionljivost već 2 sekunde nakon postavljanja. Moguće opterećenje nakon 48 sati.
- Sveži lepak može se očistiti alkoholom, a očvršli lepak se uklanja samo mehanički.

PAKOVANJE

- 290 ml kartuša.

SKLADIŠTENJE

- 15 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si