

# ANCHOR PE

## LEPILO ZA HITRO SIDRANJE

Dvokomponentno lepilo za hitro sidranje v kamnu, betonu ali opeki pod pretežno mirujočimi in manj obremenjenimi pogoji.

### LASTNOSTI

- Hitro utrjuje.
- Za notranjo in zunanjou uporabo.
- Uporabno tudi pri nizkih temperaturah, celo do -10 °C, kartuša skladiščena pri 20 °C.
- Nanašamo ga lahko z običajno pištolo za kartuše.
- Enostavno iztiskanje in injiciranje.
- Na vertikalnih podlagah ne polzi.
- Ne kaplja, možna uporaba nad glavo
- Temperaturno obstojno od – 40 °C do 80 °C.
- Primerno tudi za zapolnjevanje lukenj in razpok.
- Izjemna oprijemljivost na vse gradbene materiale.
- Ekonomsko lepilo, odlično razmerje med kvaliteto in ceno.



### PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje normalno obremenjenih sider v steni, opeki in betonu.
- Kot sanacijska malta ali lepilo za betonske elemente.
- Kot lepilo za fasadne elemente, lesene konstrukcije, kovinske konstrukcije, konzole, ograje, sanitarni priključki, cevi.
- Lepilo pri utrjevanju ne nabreka in je zato primerno za obremenitve, nameščene blizu robov objektov.
- Uporablja se za konstrukcijsko lepljenje armaturnih palic in montažo vijakov v novo zgrajenih stavbah ali pri obnovi montažnih betonskih elementov.
- Primerno za fiksiranje vrat, ograj, rolet, anten, konzol, kabelskih armatur in industrijskih strojev.

### TEHNIČNI PODATKI

#### Sveže lepilo

Mehanizem utrjevanja:

Izgled:

kemijska reakcija

A komponenta – svetlo siva pasta

B komponenta - črna pasta

mešanica – siva pasta

Čas vezanja / čas utrjevanja		
Temperatura podlage pri vgradnji	Čas vezanja	Min. čas utrjevanja v suhem betonu (min)**
-10 °C*	50 min	240 min
-5 °C*	40 min	180 min
5 °C	20 min	90 min
15 °C	9 min	60 min
25 °C	5 min	30 min
35 °C	3 min	20 min

\*\* Temperatura lepila mora biti najmanj 20 °C.

\*\* Minimalni čas utrjevanja v mokrem betonu se podvoji.

Popolna utrditev po 24 urah.

#### Utrjeno lepilo

	Standard	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Tlačna trdnost	EN ISO 604 / ASTM 695	41,8
Upogibna trdnost	EN ISO 178 / ASTM 790	14,1
Prožnostni modul	EN ISO 178 / ASTM 790	2589,6
Natezna trdnost	EN ISO 527 / ASTM 638	7,4
E Modul	EN ISO 527 / ASTM 638	4365,5
VOC Vsebnost		A+

#### NAVODILA ZA UPORABO

- Malta in beton morata biti starejša od 28 dni. Vrtina mora biti suha, nemastna ter temeljito očiščena s krtačo in izpihana z zrakom.

#### Dimenzioniranje vrtin za sidrne vijke:

Sidro	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Premer sidra (mm)	8	10	12	16	20	24	30
Premer vrtine (mm)	10	12	14	18	22	28	35
Globina izvrtine (mm)	80	90	110	125	170	210	280
Razdalja od roba (mm)	80	90	110	125	180	220	280
Razdalja med sidri (mm)	160	200	240	320	400	450	520
Priporočena obremenitev v betonu C20/25 – natezna (kN)	8,00	11,21	16,43	23,93	33,93	47,14	62,16
Priporočena obremenitev v betonu C20/25 – strižna (kN)	5,14	8,57	12,00	22,29	34,86	50,29	81,43

#### Vgradnja sider v masivne materiale – kamen, beton:

- Vrtino izvrtamo z udarnim vrtalnikom pravokotno na površino
- Vrtino dobro očistimo z okroglo ščetko, ki ima večji premer od vrtine in izpihamo z zrakom.
- Uporabimo lahko ročno pumpo. Izpihajte vsaj 4x iz dna izvrtine.
- Odvijemo pokrovček, povlečemo folijo iz kartuše, jo odrežemo pri navoju kartuše. Na kartušo dobro privijemo statični mešalec. Prepričaj se, da sta obe komponenti v statičnem mikserju.
- Kartušo namestimo v pištolo ter pričnemo z iztiskanjem. Lepilo je dobro zmešano kadar je enakomerne sive barve. Prvih 10 cm mase se ne sme uporabiti za sidranje.
- Izvrtino napolnimo od dna proti vrhu.
- Zapolni cca 2/3 izvrtine, vendar zagotovi, da je zapolnjen ves prostor med steno in sidrom in po celotni globini.

- Preveri, da je sidro suho in čisto.
- Sidro ob počasnem obračanju v tisnemo v zapolnjeno vrtino in lepilo mora ob strani izhajati iz izvrtine. Odstranimo višek lepila.
- Paziti moramo, da vstavimo sidro pred iztekom časa vezanja.
- V času utrjevanja sidra ne smemo premikati ali obremenjevati.

**Vgradnja sider v votlo opeko:**

- Vrtine izvrtamo z ustreznim vrtalnikom.
- Vrtino dobro očistimo z okroglo ščetko, ki ima večji premer od vrtine in izpihamo z zrakom
- V vrtino vstavimo tulec z luknjicami z ustreznim premerom in dolžino.
- Delamo enako kot zgoraj, razen da zapolnimo z lepilom celoten tulec.

**PAKIRANJE**

- 300 ml in 165 ml kartuša.

**SKLADIŠČENJE**

18 mesecev pri temperaturi od +5 °C do +25 °C v originalno zaprti embalaži. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi.

**ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE**

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko pridobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

**OPOZORILO**

Navodila so podana na podlag naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



**TKK d.o.o.**

Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 384 13 00, tkk.si