



SIGILLANTE IGNIFUGO A BASE DI SILICATI ANORGANICI INDICATO PER LE RAPIDE RIPARAZIONI DI CAMINI, STUFE, COMIGNOLI E MATTONI IGNIFUGHI.

PROPRIETÀ

- Inodore.
- Privo di amianto.
- Non cola dai giunti verticali.
- Ottima presa senza primer sulla maggior parte dei materiali edili (calcestruzzo, alluminio, mattoni refrattari, vetro, acciaio e ferro).
- Buone proprietà meccaniche.
- Non indicato per la sigillatura dei giunti di dilatazione.
- A essiccazione avvenuta non deve essere esposto a pioggia o acqua corrente.
- Resistente a temperature da -20 °C a +1600 °C.
- Si applica a temperature da +5 °C a +35 °C.
- Impedisce la propagazione di fuoco, fumo e gas.
- Colore: nero.

TEST E CERTIFICATI

REI 180

resistenza al fuoco

CAMPI D'IMPIEGO

- Per l'incollatura di materiali ignifughi, laddove sono richiesti un'alta resistenza alla temperatura fino a 1600 °C e proprietà ignifughe: camini, stufe, comignoli, piani cottura e sigillatura attorno ai tubi.
- Applicabile su calcestruzzo, alluminio, mattoni refrattari, vetro, acciaio e ferro.

DATI TECNICI

Colore	nero
Peso specifico	1800 ± 10 kg/m ³
Resistenza alla temperatura	da -20 °C a +1600 °C
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Punto di combustione	ignifugo e non combustibile
Variazione di volume	ca. 35 %

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione della superficie:

La superficie da sigillare deve essere solida e pulita senza residui di polvere o grasso. Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti. Prima dell'utilizzo inumidire la superficie d'applicazione.

Preparazione del giunto e della cartuccia:

- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare la punta in base allo spessore del giunto ed infine inserirla nella pistola. A interruzione del lavoro o al cambio cartuccia rilassare la leva della pistola e tirare indietro il pistone.
- Imprimere il sigillante nella profondità del giunto e lasciarlo con una spatola o un panno umido. Togliere il sigillante superfluo prima che essicchi.
- Il prodotto essicca in 24 ore, dopodiché è possibile riscaldarlo progressivamente.
- A causa del restringimento del sigillante, durante l'essiccazione possono venire a crearsi delle minuscole crepe che si eliminano applicando un ulteriore strato di sigillante che aderirà alla massa preesistente.
- Dopo l'utilizzo pulire bene gli attrezzi da lavoro con acqua. Il sigillante essiccato è difficile da togliere.

CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 300 ml.
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

STOCCAGGIO

Minimo 12 mesi in luogo asciutto a temperatura tra +10 °C e +25 °C. Non stoccare nelle vicinanze di corpi freddi o caldi.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com