



**ТРАЈНО ЕЛАСТИЧНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО СО
ОДЛИЧНА АДХЕЗИЈА НА ПОВЕЌЕТО ГРАДЕЖНИ
МАТЕРИЈАЛИ. СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА ЗАПТИВАЊЕ НА
СПОЕВИ КОИ ЌЕ БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА ПОВИСОКИ
ТЕМПЕРАТУРИ.**

СВОЈСТВА

- Не навлегува во вертикални спојки.
- Запечатување и лепење на спојеви помеѓу различни материјали (стакло, дрво, бетон, тула, камен, керамика, челик, бакар, цинк, месинг, алуминиум и повеќето ленти од пластика) кои се изложени на поголеми температури, односно до 250 °C, повремено и до 300 °C и каде што не треба да се појави корозија.
- Запечатување околу печки и оџаци.
- Одлична адхезија на повеќето градежни материјали без примена на прајмер.
- За добра адхезија на порозни материјали користете TKK SEAL силикон и хибриден прајмер.
- Добри механички својства.
- Отпорен на атмосферски влијанија, УВ-светлина и стареење.
- Отпорен на разни хемикалии.
- Не предизвикува корозија.
- Боја: црвена и црна.

УПОТРЕБА

- За лепење и запечатување на различни материјали (вклучително и стакло) изложени на поголеми температури.
Отпорност на температура: помеѓу -40 °C и +250 °C, повремено до +300 °C. Температура на нанесување: помеѓу +5 °C и +40 °C.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивна смеса

Основа

Изглед

Механизам за стврднување

Специфична тежина

Време на формирање на обвивката 23 °C/50 % рел. влажност.

Време на стврднување 23 °C/50 % рел. влажност.

Отпорност на проток ISO 7390

Температура на нанесување

неутрален оксим силикон
паста

со влажност на воздухот
1080 ± 10 за црвена боја, 1020
± 10 за други бои kg/m³

7 мин.

2 mm/ден

0 mm

помеѓу +5 °C и + 40 °C

Стврдната заптивна смеса

Цврстина Шор А	ISO 868	20-30
Цврстина на истегнување	ISO 8339	0,6-0,8 MPa
Модул Е 100 %	ISO 8339	< 0,4 MPa
Издолжување при прекин	ISO 8339	100-150 %
Цврстина на истегнување	ISO 37	> 1,50 MPa
Издолжување при прекин	ISO 37	300-400 %
Промена на волуменот	ISO 10563	< 10 %
Обновување на еластичноста	ISO 7389	> 90 %
Отпорност на температура		до +250 °C, повремено до 300 °C

ПРИМЕНА

Пред употреба се препорачува да се изврши тест за адхезија за да се потврди адхезијата на заптивката на подлогата.

ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА

Површината на зглобот мора да биде сува, тврда, чиста, без прашина и маснотии. Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња.

Подготовка на зглобовите и кертриџот:

- За добра адхезија на порозни материјали користете TKK SEAL силикон и хибриден прајмер.
- Ако сакате зглобовите да изгледаат убаво, залепете ги рабовите со лента за маскирање.
- Исечете го кертриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. За време на прекилот на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад.
- Заптивката треба да се нанесе колку што е можно рамномерно.
- На крајот, користете TKK SEAL алатка за измазнување - инструмент за измазнување TKK SEAL или средство за измазнување сапуниран прст за да го израмните заптивката пред да почне да се формира кожата. Многу е важно добро да ја притиснете заптивната смеса на површината што треба да се запечати.
- Отстранете ја лентата за маскирање пред да почне да се стврднува.
- Свежото средство за запечатување и алатките може да се чистат со средство за чистење TKK CLEAN PROTECT, зацврстеното средство за запечатување треба прво механички да се отстрани, а потоа со средство за чистење на стврднат силикон - TKK CLEAN PROTECT силиконски отстранувач или TKK CLEAN PROTECT универзален чистач.

Длабочина на зглобот (mm)	Ширина на спојот (mm)				
	4	6	8	10	12
6		8,3	6,2	5	4,2
8			4,7	3,7	3,1
10				3,0	2,5
12					2,1

Табелата покажува колку линеарни метри на зглобовите можете да ги запечатите со еден кертриџ од 300 ml во однос на ширината и длабочината на зглобот.

ПАКУВАЊЕ

- Картриџ од 300 мл.
- 200 л барабан.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци на суво и ладно место под 25 °C во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.



TKK d. o. o. • Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com